



Hammerlack Hammer

Эмаль на ржавчину с молотковым эффектом

Уникальная формула 3 в 1: Защита от коррозии, грунт и эмаль. Для внутренних и наружных работ.



Информация о продукте

Область применения	Для всех железных оснований (черный металл). Для нанесения на старые, прочные покрытия. Окраска цветных металлов только после соответствующей предварительной обработки и грунтовки.
Свойства	Hammerlack разрабатывался специально для металла и является идеальной защитой от коррозии на долгий срок, а также подходит для применения в качестве кроющего лака.
Цвет	Серебристый, тёмно-серый, коричневый, чёрный.
Степень блеска	Глянцевая
Плотность	Ок. 0,9 – 1,1 г/см ³ в зависимости от цвета.
Пигментная основа	Цветные пигменты, наполнители.
Вид связующего	Содержащая малое количество ароматических углеводородов специальная алкидная смола
Состав	Специальная алкидная смола, сложные эфиры, органический растворители на основе алифатических углеводородов, алюминиевые и другие пигменты, добавки.
Код продукта	M-LL03

Нанесение

Основание	Пригодны все прочные, сухие, чистые основания, предварительно технически правильно подготовленные. Рыхлую ржавчину удалить. На цветные металлы и ПВХ нанести пригодный антикоррозионный грунт.
Система покрытия / Нанесение	<p>Эмаль Hammerlack нанести мин. 2-мя толстыми слоями. Для оптимальной защиты от коррозии необходимо нанести 2-3 слоя, в высохшем состоянии – 100 микрон, для обеспечения антикоррозионной защиты.</p> <p>При нанесении распылением, разбавить на 10%-20% растворителем Р4.</p> <p>При обработке поверхности огромной площади применять продукт из одной партии.</p>
Расход	7-10 м ² /л при нанесении в один слой. Точный расход устанавливается пробной покраской на объекте.
Рабочие инструменты	Рабочие инструменты очистить сразу после окончания работ. Для чистки использовать уайт-спирит, Р4.
Время высыхания	При температуре +(18-22)°С и относительной влажности воздуха 65% поверхность сухая от пыли через 30 мин, перекрашивание через 1-4 часа. Полная полимеризация через 20 дней. При более низкой температуре и высокой влажности воздуха время высыхания продлевается.
Температура нанесения	Благоприятные температуры +15°С до +20°С для объекта и воздуха, во время нанесения и высыхания.
Фасовка	750 мл, 2,5 л
Хранение	В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте.

Примечания

Меры безопасности	Хранить в недоступном для детей месте. Пары при распылении не вдыхать. Во время и после нанесения хорошо проветривать помещение. Принимать пищу, пить и курить во время работы с продуктом не рекомендуется. При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта. Необходимые обозначения указаны в листе безопасности.
VOС-указания	ЕС-ПДК для продукта (Cat. A/i): 500 г/л (2010). Этот продукт содержит макс. 500 г/л VOС.
Утилизация	Согласно местным предписаниям.