

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

- Однокомпонентный пласто-эластичный герметик на основе акриловых полимеров с мелкозернистым внешним видом
- Устойчивость к дождю через 1 ч
- Отличная адгезия без предварительного грунтования
- Хорошая устойчивость к старению
- Подходит для всех пористых поверхностей (дерево, бетон, штукатурка и др.), металла, керамической плитки
- Не содержит в составе фталатов



ПРИМЕНЕНИЕ

- Особенно хорошо подходит для горизонтальных и вертикальных швов между бревнами в деревянных домах и срубах. Может применяться как внутри, так и снаружи помещения.
- Подходит для заполнения щелей и трещин в стенах
- Может применяться для швов между дверями, подоконниками, деревянными панелями. Подходит для швов с умеренной подвижностью (максимум 12,5%)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Неотвержденный герметик:

Тип герметика	Акриловый герметик
Полимеризация	За счет испарения воды
Формирование поверхностной пленки (при 23°C и 50% относительно влажности)	45 мин
Скорость полимеризации (при 23°C и 50% относительно влажности)	0,5 мм за 24 ч
Плотность по ISO 1183	1,54 г/см ³
Срок хранения в оригинальной упаковке в сухих условиях при температуре +5°C до +25°C	12 месяцев

Отвержденный герметик:

Твердость по Шору по ISO 868	10
Способность к деформации по ISO 11600	12,5%
Модуль при 100% удлинении по ISO 8339	0,03 Н/мм ²
Относительное удлинение до разрыва по ISO 8339	> 400%
Температурная устойчивость	-40°C - +80°C

УПАКОВКА И ЦВЕТА доступны по запросу

20 фольгизированных упаковок по 600 мл в коробке, 45 коробок/паллета

МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка

Все поверхности должны быть сухими, чистыми от пыли и грязи. При необходимости обезжирьте с помощью Parasilico Cleaner, MEK, спирта или этанола. При необходимости используйте грунтовку. Рекомендуется провести предварительные испытания, чтобы определить пригодность продукта для его применения.

Нанесение

С помощью пистолета для герметика (ручного или пневматического). Избегайте нанесения тонкого слоя.

Обработка при необходимости водой (до отверждения).

Очистка: водой до высыхания

Ремонт повреждений: таким же материалом

БЕЗОПАСНОСТЬ: дополнительные сведения смотрите на упаковке или в листе безопасности материала.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

- Не подходит для компенсационных швов
- Нельзя использоваться в качестве герметика для остекления.
- Нельзя использовать для швов, которые подвергаются постоянному воздействию воды
- Не наносить, если существует риск заморозков во время нанесения
- Во избежание вымывания избегайте контакта с водой (дождевой или другой) в течение 1 часа после нанесения герметика.
- Не подходит для поверхностей из полиэтилена, полипропилена, политетрафторэтилена (тефлона), стекла, битума.
- Герметик отверждается за счет испарения воды. При низких температурах и высокой влажности испарение и отверждение происходят медленнее.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОДОБРЕНИЯ



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Этот технический паспорт заменяет все предыдущие издания. Данные на этом листе были собраны в соответствии с последним лабораторным отчетом. Технические характеристики могут быть изменены или адаптированы. Мы не несем ответственности за неполную информацию. Перед использованием необходимо убедиться, что продукт подходит для его применения. Поэтому тесты необходимы. Наши общие условия применяются.