

profilan[®]-lasol B

Окрашивающая, декоративная, пропитывающая лазурь с открытыми порами на основе растворителей с высокой защитой от УФ излучения и с профилактической защитой против синевы, гниения и насекомых.

Область применения	Отделка древесины вне помещений.
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> • Стойкость к действию атмосферных условий • Высокая проникающая способность • Профилактическая защита от синевы, гниения и насекомых • Высокая степень защиты от влажности • Стабилизаторы на растительной основе • Защита от УФ - излучения • После высыхания запах отсутствует • Подчеркивает натуральный рисунок древесины • Простой уход, так как лазурь profilan[®]-lasol не отслаивается • Плотность около 0,855 г/см³ при 20°С
Состав	Полимер, гликоль, углеводороды, добавки, активный компонент.
Активный компонент	7,0 г/кг (0,70%) йодопропинил бутилкарбомат, 3,0 г/кг (0,30%) тебуконазол, 0,6 г/кг (0,06%) перметрин.
Цвета	0000 – бесцветный, 0101 – светлый дуб, 0150 – сосна итальянская, 0200 – сосна, 0300 – каштан, 0700– ореховое дерево, 0710 – грецкий орех, 0850– палисандровое дерево. Для наружных работ можно применять не только бесцветную лазурь.
Степень блеска	Шелковисто- глянцевоый.
Упаковка	Тара по 2,5 л, 5 л и 20 л.
Способ нанесения	Кисть, окунание
Расход	160 - 180 мл/м² на один-два рабочих подхода. Расход может изменяться в зависимости от основания и метода нанесения.

Подготовка поверхности основания	Основание должно быть чистым, твердым и прочным. Влажность древесины должна составлять 12 - 14%. Дальнейшую информацию по подготовке основания и конструктивной защите древесины можно найти в описании 18 Федерального Комитета Германии по краскам и защите материальных ценностей.
Указания по применению	Хорошо перемешать перед применением и наносить в неразбавленном виде. Окрашивать кистью с мягким плоским ворсом в направлении волокна. Не окрашивать и не сушить при температуре ниже +5°C (циркулирующий воздух, основание и материал), а также не использовать под прямыми солнечными лучами.
Сушка	Совершенно сухая: примерно через 6 часов Данные действительны в нормальных климатических условиях в соответствии с нормой 23/50 DIN 50014 для одного слоя покраски. При более высокой влажности воздуха, более низкой температуре время высыхания может изменяться.
Перекрываемость	Через 1 день допускается покрытие системами лакокрасочного покрытия с содержанием растворителей, например, profilan®-elan, и через 3 дня продуктами на водной основе, например, profilan®-top. Вследствие наличия большого количества продуктов на рынке, мы рекомендуем сделать пробное нанесение.
Очистка инструмента	Уайт-спирит или его заменитель.
Температура возгорания	Свыше 61 °C.
Ограничения при применении	Для тропических пород древесины и для богатой дубильными веществами древесины могут возникнуть колебания времени высыхания, изменения окраски и уровня адгезии. Поэтому мы рекомендуем нанести пробный слой.
Содержание ЛОС (г/л)	572 г/л (категория 1f/Lb): максимально 700 г/л.

<p>Техника безопасности</p>	<p>При использовании необходимо соблюдать действующие положения по охране труда и защите окружающей среды.</p> <p>Обеспечить хорошее проветривание рабочих помещений. Не допускать попадания на кожу и в глаза. При работе с лазурью защищать глаза и кожу. Во время работы использовать защитные перчатки и очки, защиту для лица. Лазурь profilan®-lasol нельзя наливать в ёмкости, предназначенные для еды, напитков и других продуктов питания. Хранить в местах, недоступных для детей и вдали от продуктов питания, напитков, кормов. Во время работы запрещается принимать пищу, напитки и курить. Паспорт безопасности может быть предоставлен профессиональным пользователям.</p> <p>Маркировочный код Gisbau: HSM-LV 10.</p>
<p>Хранение/Транспортировка</p>	<p>Хранить в прохладном месте, защищать от воздействия мороза. Тару после использования хорошо закрывать. Хранить в оригинальной упаковке так, чтобы она была доступна только компетентным лицам. Срок хранения в прохладных условиях указан на этикетке на таре. Не транспортировать во время заморозков.</p> <p>Класс ADR/RID: UN3082 VGIII.</p>
<p>Экологическая безопасность</p>	<p>Не допускать попадания лазури profilan®-lasol B в почву, воду и канализацию.</p> <p>Класс опасности загрязнения воды 2 (самоэкспертиза в соответствии с Административным распоряжением о водоопасных материалах, приложение 4). Только очищенную от остатков материала тару можно отдавать для утилизации. Жидкие остатки материала сдавать в приемный пункт для старых лаков.</p>
<p>Данное описание должно предоставить вам информацию. Однако, ввиду универсального применения, не возможно предоставить гарантию для каждого конкретного случая. Это также возможно в случае предоставления нами консультирования по техническим вопросам. Такие консультации предоставляются без возникновения каких-либо обязательств, но все же на основании наших знаний и опыта. Устные соглашения и гарантии должны быть подтверждены в письменном виде.</p>	

2017-01-27 Me