



ЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ 2-В-1 BIOTEKS

Тип Декоративный лессирующий состав для защиты древесины.

Область применения Предназначен для защиты от атмосферных воздействий, биологических повреждений, а также для декоративной отделки деревянных фасадов, дверей, оконных рам, террас (в т.ч. полов) и других новых или ранее обработанных защитными средствами деревянных строительных конструкций снаружи помещений. Не образует сплошной пленки после нанесения первого слоя, глубоко проникает в структуру древесины. Позволяет продлить срок службы древесины, сохранить ее структуру и придать декоративный эффект. Для максимально эффективной защиты необходимо комплексное использование Защитного состава 2-в-1 BIOTEKS и Универсального грунт-антисептика BIOTEKS, особенно для нижних венцов зданий. Бесцветный состав рекомендуется использовать только внутри открытых, хорошо проветриваемых помещений (беседка, гараж, хозяйственные постройки и т.д.), а также в качестве грунтовочного слоя под окраску эмалями, масляными красками. Не рекомендуется использовать для бань и теплиц, для защиты уже зараженной насекомыми древесины. Не обрабатывать мерзлую древесину. Для окраски полов террас рекомендуется использовать темные цвета Защитного состава 2-в-1 BIOTEKS : махагон, рябина, орех, вишня, тик, палисандр, венге, темный орех, темная рябина, красное дерево.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой 12 - 17 м²/л по строганой и бревенчатой поверхности древесины;
7 - 9 м²/л по пилёной поверхности древесины.

Сухой остаток 25 - 30%.

Плотность 0,84 - 0,88 кг/л.

Разбавитель Уайт-спирит.

Способ нанесения Наносится кистью, окутанием или распылением.

Время высыхания, при (20±2)°С и относительной влажности (65±5)% До отлипа – 1 час, следующий слой можно наносить через – 2 часа, полное – не более 24 часов. Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания увеличится.

Блеск Не определяется.

Цвет Бесцветный, калужница, махагон, орегон, орех, палисандр, рябина, тик, сосна, дуб, клен, вишня, груша, золотая сосна, венге, темный орех, темная рябина, красное дерево. Все готовые цвета можно смешивать друг с другом или осветлять бесцветным Защитным составом 2-в-1 BIOTEKS.

Колеровка Для колеровки бесцветного состава 2-в-1 BIOTEKS в дополнительные оттенки воспользуйтесь компьютерной колеровкой. Окончательный цвет покрытия зависит от породы и первоначального цвета древесины, а также от количества слоев. Во избежание различий в оттенке используйте состав одной партии. При окраске поверхности большой площади рекомендуется смешать необходимое количество состава в одной емкости, чтобы обеспечить

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.



ЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ 2-В-1 BIOTEKS

равномерный оттенок. Для проверки цвета рекомендуется сделать пробную выкраску на образце древесины обрабатываемой поверхности.

Прогнозируемый срок службы покрытия	До 7 лет с предварительным грунтованием Универсальным грунтом-антисептиком BIOTEKS и до 5 лет без грунтования при строгом соблюдении технологии нанесения и эксплуатации (Протоколы климатических испытаний размещены на сайте www.teks.ru).
Хранение транспортировка	Состав хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников отопления. Выдерживает транспортировку и хранение при низких температурах. В случае хранения при отрицательной температуре перед применением антисептик выдержать при комнатной температуре и тщательно перемешать.
Фасовка	0,8 л, 2,7 л, 9 л.
Срок годности	2 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, влажность древесины должна быть менее 20%. Во время обработки и высыхания состава температура воздуха должна быть выше 10°C, а относительная влажность воздуха – ниже 80%.
Предварительная подготовка	Поверхность очистить от загрязнений и пыли. Подгнивший или сильно отсыревший верхний слой древесины снять шлифованием и очистить поверхность жесткой щеткой. Покрытые плесенью поверхности очистить с помощью хлорсодержащего средства для отбеливания древесины. Просушить поверхность и загрунтовать Универсальным грунтом-антисептиком BIOTEKS или сразу нанести Защитный состав 2-в-1 BIOTEKS. Ранее обработанные защитными средствами поверхности очистить от отслаивающихся включений скребком или жесткой щеткой. При необходимости промыть хлорсодержащим средством для отбеливания древесины. Глянцевые покрытия зашкурить до матового состояния.
Окраска	Состав перемешивать до и периодически во время окраски. Наносить на сухую поверхность кистью, окунаем или распылением (до насыщения древесины). 2-3 слоя при нанесении кистью или краскораспылителем (не зависимо от использования Универсального грунто-антисептика BIOTEKS). Торцы пропитать до насыщения. Все тона можно смешивать между собой. При необходимости разбавить бесцветным составом 2-в-1 BIOTEKS.
Уход	В нормальных условиях свежее окрашенное покрытие достигает своей окончательной твердости и износостойкости в течение четырех недель после окраски. В данный период поверхность можно подвергать легкой очистке мягкой щеткой или влажной тряпкой. Загрязненную поверхность можно очищать моющим раствором не ранее, чем через месяц. После очистки промыть поверхность чистой водой и дать высохнуть.
Очистка инструментов	После окончания работ инструменты очистить уайт-спиритом.

ОХРАНА ТРУДА	Содержит уайт-спирит, легковоспламеняющаяся жидкость. При проведении окрасочных работ избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться за медицинской помощью. Длительный контакт с кожей может вызвать аллергическую реакцию. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте.
---------------------	---

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.



ЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ 2-В-1 BIOTEKS

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Избегать попадания в почву и на рельеф. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки утилизировать совместно с бытовыми отходами.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99