


## Штукатурка фактурная Барельеф

Декоративное покрытие с целлюлозным наполнителем предназначено для создания множества различных фактур поверхности: от гладких до «рваных» или глубоких рельефных рисунков/барельефов (толщиной до 10 мм). Благодаря пластичной основе и наличию в составе натуральных волокон целлюлозы, материал легко наносится, скрывая мелкие дефекты поверхности, а также маскирует трещины при незначительной усадке дома. Используется для внутренней отделки офисов, гостиных, кафе и жилых помещений по минеральным и деревянным поверхностям во всех типах зданий и сооружений (А-В), в т.ч. для которых предусмотрен режим влажной дезинфекции.

- образует «дышащее» декоративное рельефное покрытие глубиной до 10 мм
- идеальна для создания интерьеров в стиле «Прованс»
- обладает прочностью
- стойкостью к мытью.



### Колеровка

Автоматическая колеровка в пастельные тона по каталогам NCS, RAL, Spirit, Nova и т.п. или ручная высококонцентрированными колеровочными пастами VGT™. Возможно окрашивание сверху декоративными составами VGT™.

### Подготовка поверхности

Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены. Рекомендуется предварительное грунтование поверхности грунтовкой «Адгезионной» VGT™. Использование грунтовок позволит получить прочную поверхность с лёгкой шероховатостью, что облегчит нанесение материала на основание.

### Способ нанесения

Нанесение штукатурки производят после полного высыхания грунтовочного слоя (через 24 часа). Материал наносит гибким металлическим шпателем или кельмой. Сразу после нанесения идёт стадия придания рельефа (открытое время работы зависит от толщины слоя и составляет около 30 минут). Важно учесть, что нанесение штукатурки следует производить без остановки от угла до угла, так как при остановке на ровной стене могут быть видны стыки. Возможны и другие способы нанесения, которые зависят от фантазии мастера. Работы производить при температуре не ниже +7°C и отн. влажности воздуха не более 80%.

### Расход

Расход зависит от толщины слоя и составляет 1,5–2 кг/м².

### Время высыхания

Время полного высыхания при толщине слоя 2-5 мм - 48 часов; 6-10 мм - 72 часа при температуре (20±2)°C и отн. влажности воздуха (65±5)%. При более низких температурах и более высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается.

### Хранение и транспортирование

В плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +40°C. Выдерживает замораживание до -25°C, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать вблизи работающих нагревательных элементов.

### Состав

Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера с добавлением лиственной целлюлозы, микрорамор, модифицирующие добавки.

### Плотность

1,58 г/см³.

### Разбавитель

Вода, не более 5%.

### Срок годности

24 месяца с даты изготовления.

### Сложность нанесения

Легко Сложно

