



Наименование:	Краска фактурная для стен TP 03
Свойства и особенности:	Краска представляет собой вязкую, грубодисперсную однородную массу. После высыхания краска образует декоративное рельефное покрытие глубиной до 3 мм, скрывающее мелкие дефекты стен. Отличается высокой твёрдостью, водо- и атмосферостойкостью, образует «дышащее» покрытие. Может колероваться колеровочными красками, пастами нашей фирмы или окрашиваться сверху.
Колеровка:	Может колероваться колеровочными красками нашей фирмы или окрашиваться сверху.
Белизна:	"Белая" - не менее 87%.
Подготовка поверхности:	Поверхность должна быть сухой и чистой. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены. Перед нанесением материала поверхность рекомендуется загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения, если поверхность пылит, «адгезионной» грунтовкой или «бетонконтакт» нашей фирмы. Использование «адгезионной» грунтовки или «бетонконтакт» позволит получить прочную поверхность с легкой шероховатостью, что облегчит нанесение декоративного материала на основание.
Способ нанесения:	Нанесение фактурной краски производят после полного высыхания грунтовочного слоя (через 24 часа). Первая стадия нанесения материала при помощи шпателя. Здесь технология мало отличается от шпатлевания. Лучше применять широкий (40-50 см) мягкий шпатель. Сразу после наноса идет стадия придания рельефа, т.к. верхний слой схватывается очень быстро. Рисунок можно получить различный в зависимости от используемого инструмента. Это может быть валик, шпатель, трафарет и др. Если Вы работаете резиновым валиком, то каждый раз перед нанесением рисунка его необходимо смачивать водой. Важно учесть, что работы с фактурной краской следует производить от угла до угла, так как при остановке на ровной стене могут быть видны стыки. Поэтому обычно ее производят следующим образом: один рабочий наносит шпателем краску, другой валиком (шпателем, трафаретом и др.) придает поверхности рельеф и так, не останавливаясь, до конца или до угла.
Расход:	0,9-1,5 кг/м ² при одинарном нанесении.
Время высыхания:	Полное высыхание через 48 часов при нормальных условиях.
Уход за покрытием:	Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке достигается через 2 недели.
Хранение и транспортирование:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +40°C. Выдерживает замораживание до - 25°C, но не более 5 циклов замораживания-оттаивания. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.

Состав:	Водная дисперсия полимера, мраморная крошка, вода, модифицирующие добавки, двуокись титана.
Плотность:	1,7-1,8 г/см³
Сухой остаток:	Не менее 80%.
Разбавитель:	Вода, не более 5%.
Не рекомендуется:	Окраска наружных поверхностей в дождливую погоду, при повышенной влажности и температуре ниже +7°C.
Технические условия:	2316-014-32998388-2010 с изм. 1,2,3