



Наименование:	Декоративная штукатурка «Эффект Замша»
Применение:	Имеет высокую адгезию к бетонным, кирпичным, оштукатуренным, асбоцементным, гипсокартонным и т.п. поверхностям. Штукатурка легко наносится и обладает стойкостью к влажной уборке.
Свойства и особенности:	Штукатурка представляет собой пастообразную массу с перламутровыми частицами и добавлением специальных стеклянных микрошариков. Имеет высокую адгезию к бетонным, кирпичным, оштукатуренным, асбоцементным, гипсокартонным и т. п. поверхностям. Штукатурка обладает водостойкостью и стойкостью к мытью.
Колеровка:	Ручная с помощью высококонцентрированных колеровочных паст VGT TM или автоматическая колеровка по каталогам NCS, RAL, Spirit, Nova. Во избежание отмарывания добавлять не более 10% колеровочной пасты.
Подготовка поверхности:	Поверхность должна быть чистой и сухой. Основание – абсолютно ровным, поэтому поверхность необходимо предварительно зашпатлевать финишной шпатлевкой VGT TM, загрунтовать грунтовкой укрывающей VGT TM, заколерованной в цвет финишной декоративной штукатурки.
Способ нанесения:	В зависимости от используемого инструмента (кисть, пластиковая или металлическая кельма либо шпатель из нержавеющей стали) и техники нанесения можно получить различный декоративный эффект. <ul style="list-style-type: none"> • Кельмой или шпателем наносить материал отдельными короткими мазками, оставляя небольшие наплывы материала на первом слое. Затем, не давая материалу подсохнуть, равномерно распределить их по поверхности. На втором слое наносить материал также разнонаправленными движениями кельмы, осуществляя свой художественный замысел. • Нанесение декоративной штукатурки кистью производить перекрестными движениями с последующим распределением материала на стену и формированием различных узоров. Рекомендуется двухслойное нанесение штукатурки на участках площадью 0,7-1,0 кв.м.
Расход:	Зависит от толщины наносимого слоя и техники нанесения, варьируется от 100-150 г/м ² .
Время высыхания:	До отлипа – 30 минут, полное высыхание через 48 часов при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха (65±5)%. При более низких температурах и более высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается. Работы производить при температуре не ниже +7°С и отн. влажности воздуха не более 80%.
Уход за покрытием:	Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке достигается через 28 суток.
Хранение и транспортирование:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Не замораживать! Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать вблизи работающих нагревательных элементов.

Состав:	Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, полимерные микросферы, модифицирующие добавки.
Сухой остаток:	Не менее 45%.
Температура применения:	Работы производить при температуре не ниже +7°C и отн. влажности воздуха не более 80%.
Разбавитель:	Вода, не более 5%.
Не рекомендуется:	Производить работы при температуре ниже +7°C и отн. влажности воздуха более 80%. Замораживать, подвергать воздействию прямых солнечных лучей, складировать вблизи работающих нагревательных элементов.
Меры предосторожности:	При попадании в глаза и на кожу – промыть большим количеством воды. Для защиты рук – использовать перчатки. При проведении покрасочных работ рекомендуется проветривание помещений. Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами. Хранить в недоступном для детей месте.
Описание опасности:	Символ опасности - отсутствует; сигнальное слово - отсутствует. При попадании в глаза или на кожу может вызвать раздражение. В случае возникновения неприятных ощущений - обратиться к врачу. Продукт не является пожаро- и взрывоопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.